



UNA MANO

elevata qualità

All'acqua

Smalto idrodiluibile di elevata qualità a base di resine acriliche in dispersione acquosa e pigmenti coloranti ad alta solidità alla luce che conferiscono ottima resistenza agli agenti atmosferici, elevata resistenza all'ingiallimento e tenace adesione. E' inodore e ininfiammabile, di facile applicazione con buona pienezza del film. E' indicato per finiture di qualità su supporti esterni e interni in ferro, lamiera zincata, leghe leggere, legno, plastica e superfici murali.

DATI TECNICI E CARATTERISTICHE

Aspetto: liquido
Peso specifico: 1.66 kg/l
Resina/legante: Vinilico
Residuo secco: 66%
Aspetto del film: Opaco
Resist/Lavaggio: >100 cicli gadner
Lavabilità: 15 giorni
Permeabilità: Alta
COV: 5g/L
Presenza di sporco: Bassa
Temperatura: 5°C-35°C
Umidità relativa <60%
Preparazione: Mescolare prima dell'uso
Diluente: Acquaragia minerale
Pennello: Max 5%
Rullo: Max 5%
Resa indicativa: 8-10 mq/l per mano
Numero mani: 2
Essiccazione: 1 ora al tatto
6 ore sopra
24 ore completa

CAMPI DI IMPIEGO

Applicabile su supporti cementizi: intonaci civili di malta di cemento e su tutti gli intonaci a base cementizia. Applicabile su intonaci di malta di calce e malta bastarda: intonaci a base di calce aerea e sabbia e/o cemento, nuovi o già pitturati, previo trattamento adeguato.

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

Opere murarie non verniciate:

Assicurarsi che i supporti siano completamente maturati e asciutti. Controllare lo stato di conservazione: le superfici devono essere consistenti e non devono tendere a sgretolarsi. In caso contrario provvedere al loro consolidamento con prodotti specifici. Rimuovere spazzolando o carteggiando le eventuali efflorescenze presenti.

Livellare le irregolarità con stucco. Carteggiare e livellare con carta vetrata a grana media.

Asportare i depositi di polvere, smog e altro mediante spazzolatura e lavaggio con acqua. In presenza di muffe trattare le superfici con prodotti specifici. Utilizzare come isolante, all'interno e all'esterno, in tutti i casi dove necessita un maggiore potere uniformante e consolidante.

Opere murarie precedentemente verniciate:

Controllare che i supporti siano compatti e aderenti.

Controllare lo stato delle precedenti pitture: le parti

I dati indicati in questa scheda possono essere modificati in funzione di eventuali variazioni in formulazione che, per esigenze tecniche, potranno verificarsi nel tempo. Richiedete il documento più aggiornato. Il prodotto è destinato a personale esperto e professionale. Le informazioni tecniche contenute sono il risultato di prove di laboratorio e di applicazioni pratiche. Si declina ogni responsabilità che possa derivare da un uso non corretto dei prodotti descritti.



sfoglianti o non perfettamente aderenti devono essere asportate. Eliminare completamente la presenza di verniciature a solvente preesistenti. Livellare le irregolarità

APPLICAZIONE

Mescolare bene il prodotto prima, durante la diluizione e durante l'applicazione.

Diluire il prodotto con acqua come da scheda.

Dare 2 mani incrociate a distanza di 5-6 ore

Pulire gli attrezzi con acqua subito.

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco e ben ventilato; mantenere chiuso il recipiente quando non è utilizzato.

Conservare lontano da calore, fiamme libere, scintille ed altre sorgenti di accensione.

CONFEZIONI

14 – 2.5 – 0.75 Litri

I dati indicati in questa scheda possono essere modificati in funzione di eventuali variazioni in formulazione che, per esigenze tecniche, potranno verificarsi nel tempo. Richiedete il documento più aggiornato. Il prodotto è destinato a personale esperto e professionale. Le informazioni tecniche contenute sono il risultato di prove di laboratorio e di applicazioni pratiche. Si declina ogni responsabilità che possa derivare da un uso non corretto dei prodotti descritti.