

VERNICE PER PAVIMENTI IN LEGNO

vernice monocomponente

Vernice poliuretana monocomponente per il trattamento di pavimenti in legno. Sviluppa altissimi livelli di protezione da usura e abrasione dei pavimenti in legno tradizionali, pre-levigati o da ripristinare, grazie all'estrema durezza superficiale. Elevate performance con la praticità d'uso di una tecnologia monocomponente.

MODALITA' DI IMPIEGO

Preparazione del supporto

Levigare il parquet per ottenere una superficie liscia, pulita ed esente da olio, grasso, cere, silicone e vecchie vernici.

Applicare una resina legante all'acqua, caricata con polvere di legno, per stuccare le fessure e le irregolarità e/o per uniformare la superficie ed omogeneizzarne l'assorbimento.

Dopo 1-2 ore carteggiare con carta abrasiva grana 120-180.

Prima dell'applicazione della vernice aspirare con cura tutta la polvere della carteggiatura ed eliminare eventuali residui con un panno.

Applicazione

Su di una superficie liscia, pulita ed esente da olii, grassi, cere, siliconi e vecchie vernici e opportunamente levigata, applicare Borma Parkettlack in almeno due mani da 80-100 g/m² per mano, in funzione della finitura al tatto desiderata. Applicare il prodotto e quindi dopo 12 ore carteggiare con carta abrasiva grana 220, aspirare con cura tutta la polvere della carteggiatura ed eliminare eventuali residui con un panno antistatico.

Quindi applicare la seconda mano di vernice.

CARATTERISTICHE

Stato fisico: liquido

Temperatura di utilizzo : da +5 °C a +30 °C

Disponibile: lucido ≈ 85 gloss / satinato ≈ 40 gloss / opaco ≈ 20 gloss / opaco-profondo ≈ 10 gloss

Tempi di essiccazione: fuori polvere ≈ 1,5 ore
sovraverniciabile: ≈ 8 -10 ore

traffico leggero: ≈ 36 ore

Residuo secco: ≈ 40%

Resa: ≈ 10-12 m²/Lt per ogni mano

Pulizia: Solvente per poliuretanic

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco e ben ventilato; mantenere chiuso il recipiente quando non è utilizzato. Conservare lontano da calore, fiamme libere, scintille ed altre sorgenti di accensione. Il periodo di magazzinaggio è della durata di 12 mesi dalla data di fabbricazione, nell'imballo originale.

CONFEZIONI

750 ml

I dati indicati in questa scheda possono essere modificati in funzione di eventuali variazioni in formulazione che, per esigenze tecniche, potranno verificarsi nel tempo. Richiedete il documento più aggiornato. Il prodotto è destinato a personale esperto e professionale. Le informazioni tecniche contenute sono il risultato di prove di laboratorio e di applicazioni pratiche. Si declina ogni responsabilità che possa derivare da un uso non corretto dei prodotti descritti.



AVVERTENZE

Ad esclusivo uso professionale.
Verificare compatibilità (colore, contenuto in resina e oli) con legni non conosciuti.
Rimuovere completamente ogni residuo di trattamenti precedenti. Verificare sempre la temperatura ambiente e l'umidità del legno.
Proteggere dall'esposizione diretta alla luce solare e dall'aria almeno per le prime 3 ore

dopo l'applicazione. Le nostre schede tecniche sono redatte in base a risultati medi di nostre prove. Tuttavia i nostri consigli tecnici sono dati in buona fede ma senza garanzia. Infatti diversi supporti, condizioni d'applicazione, impianti, diluizioni sono parte integrante del risultato finale e spesso al di là di ogni controllo. L'utilizzatore deve provare i prodotti forniti per verificare se adatti alle sue necessità. Da parte nostra si garantisce la continuità delle caratteristiche chimico fisiche.

I dati indicati in questa scheda possono essere modificati in funzione di eventuali variazioni in formulazione che, per esigenze tecniche, potranno verificarsi nel tempo. Richiedete il documento più aggiornato. Il prodotto è destinato a personale esperto e professionale. Le informazioni tecniche contenute sono il risultato di prove di laboratorio e di applicazioni pratiche. Si declina ogni responsabilità che possa derivare da un uso non corretto dei prodotti descritti.